

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 82495

1. Klients, tā adrese

SIA "Smartstore", Jelgavas iela 63, k-3-401C, Rīga, LV-1004

2. Klienta sniegtā informācija pieteikumā produktu testēšanai Nr.L-15485

Parauga nosaukums

Bambusa (70%) un kokvilnas (30%) muslīns

Parauga lielums

1 gab.

3. Parauga apraksts

Krāsaini apdrukāts tekstila gabaliņš

4. Testēšanas laiki

Saņemts laboratorijā

Sākts testēt

Pabeigts

14.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

5. Testēšanas rezultāti un metodes

Nosakāmie rādītāji	Rezultāti	Metodes
Formaldehīds	nav konstatēts	LVS EN ISO 14184-1:2011
Dzīvsudrabs	< 0,02mg/kg	Atomabsorbcijas spektometrija
Svins	< 0,5mg/kg	Induktīvi saistītās plazmas spektometrija

Azokrāsvielu noteikšana

Metode: LVS EN 14362-1:2017

Pirmējais aromātiskais amīns	CAS Numurs	Testa rezultāts	Limits ¹
Benzidīns	92-87-5	< 3 mg/kg	30 mg/kg
2-Naftilamīns	91-59-8	< 3 mg/kg	30 mg/kg
4-Hloranilīns	106-47-8	< 3 mg/kg	30 mg/kg
3,3'-Dihlorbenzidīns	91-94-1	< 3 mg/kg	30 mg/kg
3,3'-Dimetoksibenzidīns	119-90-4	< 3 mg/kg	30 mg/kg
3,3'-Dimetilbenzidīns	119-93-7	< 3 mg/kg	30 mg/kg
o-Toluidīns	95-53-4	< 3 mg/kg	30 mg/kg
2-Metoksianilīns	90-04-0	< 3 mg/kg	30 mg/kg

¹ Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006 no 2006.gada 18.decembra, XVII pielikuma 43.p.



Ziedonis Veseris
Laboratorijas vadītājs
21.12.2017.

Ftalātu noteikšana**Metode: LVS EN 14372:2004 6.3.2 Ftalātu satura noteikšana.**

Savienojums	CAS Numurs	Testa rezultāts	Limits ¹
Di-n-oktilftalāts (DNOP)	117-84-0	< 0,01 masas %	0,1 masas %
Diizodecilftalāts(DIDP)	26761-40-0	< 0,01 masas %	0,1 masas %
Diizononilftalāts (DINP)	28553-12-0	< 0,01 masas %	0,1 masas %
Summa: DNOP+DIDP+DINP	-	< 0,01 masas %	0,1 masas %
Di-(2-etilheksil) ftalāts (DEHP)	117-81-7	< 0,01 masas %	0,1 masas %
Dibutilftalāts (DBP)	84-74-2	< 0,01 masas %	0,1 masas %
Butilbenzilftalāts (BBP)	85-68-7	< 0,01 masas %	0,1 masas %
Summa: DEHP+DBP+BBP	-	< 0,01 masas %	0,1 masas %

¹ REACH regula (EK) No 1907/2006 Pielikums XVII p.51,52Ziedonis Veseris
Laboratorijas vadītājs
21.12.2017.